

Norme NF A05-109 : Test d'agressivité**Expression des résultats :**

L'agressivité de l'étuve est conforme si 5% minimum de la surface de la plaque d'agressivité est oxydée entre 73 et 120 heures :

Heures	Rouille rouge	Conformité
≤ 72	5% de la surface oxydée minimum	Non conforme = trop agressif
73 à 120		Conforme
> 121		Non conforme = pas assez agressif