

Service Qualité

Objectif : Tester un échantillon de 1 dm² mini afin de répondre à la norme NF EN ISO 9227 après avoir protégé les 2 extrémités de l'échantillon.

Diamètre (mm)	Longueur échantillon à couper (mm)	Distance par rapport à l'extrémité (mm)
16	350	150
18 à 25,4	350	120
28 à 30	300	120
31,75 à 40	250	120
42 à 50,80	200	120
52 à 55	170	120
56 à 65	150	120
69,85 à 80	120	120
82,55 à 100	100	120
110 à 125	80	120
130 à 160	70	120